



VIACHEM FLUX M / VIACHEM FLUX M1

FLUSSANTE PER LA PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI A FREDDO

APPLICAZIONE

VIACHEM FLUX M/M1 è un flussante di natura minerale per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo per la manutenzione stradale.

Le particolari sostanze sintetiche al suo interno garantiscono la realizzazione di conglomerati bituminosi a freddo perfettamente plastici e sicuri per l'uomo e per l'ambiente. Il prodotto finito può essere confezionato in sacchi o stoccato in cumulo, preferibilmente in luogo asciutto e protetto dagli agenti atmosferici.

VIACHEM FLUX M/M1 viene aggiunto nel mescolatore dell'impianto di conglomerato, per mezzo di pompa dosatrice insieme agli inerti in precedenza essiccati ad una temperatura compresa tra 90°C e 125°C; successivamente aggiungere il bitume e lasciare mescolare fino alla totale ricopertura della miscela.

La pezzatura dell'aggregato, privo di impurità, può variare da 3 a 8 mm.

Il bitume ottimale da utilizzare avrà una penetrazione 70/100 dmm o maggiore, da utilizzare in percentuale compresa tra il 3.5% e il 4.8% sul peso degli aggregati.

Il dosaggio di VIACHEM FLUX M/M1 varia dal 20% al 35% sul peso del bitume in funzione della temperatura stagionale, della curva granulometrica scelta e della penetrazione del bitume utilizzato.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

| | |
|--------------------------|----------------|
| Consistenza: | Liquido |
| Odore: | Caratteristico |
| Colore: | Giallo chiaro |
| Punto di Infiammabilità: | > 150°C |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Densità a 20°C: | 0.9 g/cm ³ ca. |
| Viscosità dinamica a 25°C: | 20±5 cP |
| Punto di Congelamento: | < -20°C |
| Solubilità in acqua: | Insolubile |

VANTAGGI

VIACHEM FLUX M/M1 garantisce la produzione di conglomerato con perfetto equilibrio tra plasticità ed evaporabilità, che si mantengono nel tempo e che indurisce velocemente una volta posato.

TIPI DI IMBALLO

VIACHEM FLUX M/M1 è fornito in fusti capacità 200lt. o cisternette capacità 1000lt, su richiesta è disponibile sfuso.

PRECAUZIONI PER LO STOCCAGGIO

VIACHEM FLUX M/M1 può essere stoccato per lunghi periodi negli imballaggi originali in ambienti protetti dalle intemperie.

SICUREZZA E IMPATTO SULLA SALUTE E SULL'AMBIENTE

VIACHEM FLUX M/M1 non presenta rischi specifici. Per informazioni più dettagliate consultare la Scheda di Sicurezza dei singoli prodotti.

